

Lepidlo	Typická teplota vytvrzování	Typická doba vytvrzování	Pevnost ve smyku při 20°C dle ČSN 668510	Pevnost v odlupu při 20°C dle ČSN 668516 (MPa)	Výhody
KFL 120	120	60	36-41	4-7	vysokopevnostní, pro použití v letectví
KFL 120N	120	60	36-41	4-7	vysokopevnostní
KFL 125	120	60	29-34	3.5-6	se síťovým nosičem
KFL 130	120 (or 100)	20 (60)	29-34	2-4	rychlé vytvrzování
KFL 131	120 (or 100)	20 (60)	29-34	2-4	rychlé vytvrzování, se síťovým nosičem