

Typ	Šířka (mm)	Plošná hmotnost (g/m ²)	Výztuž		Pryskyřice		Vytvrzování		Tg (°C)
			Typ	Obsah (%)	Typ	Obsah (%)	Teplota (°C)	Čas (min)	
PGC 101	250	210	uhlík	65	Cyanoester	35	150*	180*	140/400
PGC 102	250	250	uhlík	60	EP	40	120	60	95

*Speciální vytvrzovací cyklus