

ergo® RTV silikony

	Barva	Chemický základ	Viskozita [mPas] (Smyková rychlost 10s ⁻¹)	Viskozita [mPas] (Smyková rychlost 100s ⁻¹)	Pevnost ve smyku (DIN 53504 S2)	Prodloužení při přetržení [%] (DIN 53504 S2)	Teplotní rozsah [°C]	Tvorba slupky [Min.]	Hustota [g/cm ³]	Plně vytvrzení 24 h při 23°C/50% rF [mm]	Tvrdost (Shore A) (DIN 53505)	Velikost balení
ergo® 3010	černá	Silikon	70 000	20 000	>2,0	280	-60 do +260	7	1,28	2	40	200ml / 310ml
ergo® 3020	červená	Silikon	65 000	20 000	>2,0	300	-60 do +315	7	1,28	2	40	200ml
ergo® 3030	modrá	Silikon	70 000	20 000	>2,0	270	-60 do +260	7	1,28	2	40	200ml
ergo® 3040	transparentní	Silikon	50 000	15 000	>1,8	270	-60 do +260	7	1,04	2	40	200ml / 310ml
ergo® 3060	šedá	Silikon	70 000	20 000	>2,0	280	-60 do +260	7	1,28	2	40	200ml
ergo® 3110	černá	Silikon	70 000	20 000	>2,0	450	-60 do +260	7	1,25	2-3	42	200ml / 310ml
ergo® 3210	černá		12 000	5 000	0,5	120	-40 do +200	-	1,10	-	30	50ml / 200ml

ergo® MS-polymery

	Mísící poměr	Barva	Viskozita [mPas] (Smyková rychlost 10s ⁻¹)	Viskozita [mPas] (Smyková rychlost 100s ⁻¹)	Pevnost v tahu [N/mm ²] (DIN 53504)	Prodloužení při přetržení [%] (DIN 53504)	Teplotní rozsah [°C]	Tvrdost dle Shore A (DIN 53505)	Tvorba slupky [Min.]	Plně vytvrzení 24h při 23°C/50% rF [mm]	Velikost balení
ergo® 6200	1 složka	bílá	120 000	45 000	>3	500	-40 do +90	42	25	3,0	310ml
ergo® 6201	1 složka	šedá	120 000	45 000	>3	500	-40 do +90	42	25	3,0	310ml
ergo® 6205	1 složka	černá	120 000	45 000	>3	500	-40 do +90	42	25	3,0	310ml
ergo® 6210	2 složky	10:1 bílá	100 000	40 000	>2,6	450	-40 do +90	42	20	viz TL	490ml
ergo® 6211	2 složky	10:1 šedá	100 000	40 000	>2,6	450	-40 do +90	42	20	viz TL	490ml
ergo® 6215	2 složky	10:1 černá	100 000	40 000	>2,6	450	-40 do +90	42	20	viz TL	490ml
ergo® 6300	1 složka	bílá	300 000	140 000	>3,2	400	-40 do +90	55	10	3,0	310ml
ergo® 6305	1 složka	černá	300 000	140 000	>3,2	400	-40 do +90	55	10	3,0	310ml
ergo® 6521	1 složka	transp.	150 000	100 000	>2	400	-40 do +90	35	10	3,0	310ml
ergo® 6565	1 složka	šedá	samovyrovňovací		>2,8	200	-40 do +90	40	5	3,0	310ml

ergo® Pomocné produkty pro MS-polymery

	Účel	Barva	Použití	Velikost balení
ergo® 6950	Primer	bezbarvý	Pro neabsorbující povrchy jako sklo, keramika, kovy a plasty	500ml
ergo® 6960	Primer	bezbarvý	Pro absorbující povrchy jako beton, cihly a kámen	500ml