

## Popis

Letoxit PL 20 je dvousložkové, za pokojové teploty vytvrditelné pastovité epoxidové lepidlo o vysoké pevnosti. Je určeno pro lepení nejrůznějších kovových materiálů, voštin, vlákny využívaných kompozitů, dřeva, pryže a skla. Je možné lepit tyto materiály i navzájem. Lepený spoj má velmi dobré mechanické vlastnosti v teplotním rozmezí -75°C až +80°C. Lepidlo obsahuje inhibitor koroze.

## Vzhled

Složka A: tixotropní žlutá pasta  
Složka B: modrá až fialová kapalina

## Míchání

Lepidlo se připravuje k aplikaci tak, že 100 hmotnostních dílů složky A a 40 hmotnostních dílů složky B se spolu míchá až do dosažení stejnoměrného odstínu. Je možno použít automatické míchací zařízení. Pro zaručení maximální pevnosti lepeného spoje je třeba dodržet přesnost u složky B v rozmezí  $\pm 5\%$ .

## Životnost směsi

Vzhledem k exotermní reakci obou složek po zamíchání závisí životnost směsi na množství navážky, na teplotě směsi a na použité nádobě. Přibližně se dá říci, že životnost je:

pro 50g směsi při 25°C 2 hodiny  
pro 100g směsi při 25°C 1 hodinu

## Úprava povrchu

Lepené povrchy materiálů musí být zbaveny všech mechanických nečistot a mastnot a musí být suché. Příprava povrchu lepených dílů zásadně ovlivňuje pevnost lepeného spoje. Pro některé materiály jsou doporučeny speciální úpravy povrchu.

## Nanášení lepidla

Lepidlo nanášejte na oba lepené povrchy použitím špachtle, štětce nebo vytlačovací pistole. Optimální pevnosti lepeného spoje se dosáhne při tloušťce spáry 0,1-0,2 mm, tj. při aplikaci lepidla v množství ca. 150g/m<sup>2</sup>.

## Vytvrzování

4 až 5 hodin po smíchání obou složek dochází při teplotě 25°C k vytvoření gelu a po 24 hodinách je možno s lepenými díly manipulovat. Po 4 až 5 dnech dosáhne lepidlo 90% konečné pevnosti. Plná pevnost je dosažena po 1 až 2 týdnech při pokojové teplotě. Vytvrzování může být urychleno zvýšením teploty. Plné pevnosti se pak dosáhne za 4 hodiny při vytvrzování za teploty 50°C nebo už za 1 hodinu při teplotě 120°C.

## Vlastnosti vytvrzeného slepeného spoje

Pevnost ve smyku (při zatěžování tahem dle ČSN 66 8510):

teplota při zatěžování	pevnost
-75°C	10-22 MPa
+20°C	34-40 MPa
+40°C	19-26 MPa
+60°C	5-10 MPa
+80°C	4-7 MPa

Pevnost v odlupování (podle ČSN 66 8516):



Na Záhonech 1177  
686 04 KUNOVICE  
Česká republika

tel: +420 572 433 711  
fax: +420 572 433 700  
email: 5M@5M.cz

www.5M.cz  
LETOXIT® je registrovaná ochranná známka

# TECHNICKÝ LIST

+20°C

2-4 N/mm

## Balení

Lepidlo je dodáváno v balení po 1,4 kg a v jeho násobcích. Složka A je balena v plechovkách nebo polyethylenových dózách, složka B ve polyetylenových lahvích v odpovídajícím poměru.

## Skladování

Obě komponenty lepidla se skladují v uzavřených obalech v suchých skladech, odděleně od sebe, mimo přímé sluneční záření, při teplotě +10°C až +25°C. Při teplotě 20°C je životnost minimálně 1 rok.

## Bezpečnost při práci

viz bezpečnostní list

## Výrobce a dodavatel

5M s.r.o.

Na Záhonech 1177

686 04 Kunovice

Czech Republic

**Letoxit®** je zapsaná ochranná známka společnosti 5M s.r.o.